

## Heraklith® panneau standard



Uniquement disponible avec :

laine de bois finition [1.5 mm]  
bois naturel (sans enduit)

non biseauté



### Applications

Applications en gros-œuvre comme l'habillage de tunnels ferroviaires et/ou d'écrans acoustiques.

### Avantages

- La bonne résistance à l'humidité le rend idéal pour les applications extérieures
- Excellent comme paroi d'absorption acoustique pour le trafic routier et ferroviaire (spécifications sur demande)

## Produits

Heraklith panneau standard [1.5 mm]			
R <sub>d</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Épaisseur totale (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0,30	25	600	2000
0,40	35	600	2000
0,60	50	600	2000

Le panneau standard est un produit non conditionné. Nous vous conseillons bien volontiers sur les possibilités en matière d'applications extérieures.

## Propriétés techniques

Propriétés	Valeur
Résistance à la compression	≥ 200 kPa
Euroclasse résistance au feu	B, s1, d0
DoP-code pour plus d'informations:	W4077APCPR <a href="http://www.dopki.com">www.dopki.com</a>



20889



03



## Fixation

A fixer avec vis à béton KI  
ou chevilles à frapper massives



Heraklith® est une marque déposée de **KNAUF INSULATION**

DISTRIBUTION BELUX

**Albintra**  
BOUWSPECIALITEITEN • SPECIALITES DU BATIMENT

nv ALBINTRA sa  
Bistweg 80  
B-2520 BROECHEM  
Tél. 03/470 12 12  
Fax 03/470 12 00  
Email: info@albintra.be  
www.albintra.be

**Heraklith®**