

**SOPREMA**

Bouwvelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique
 Tél: + 32 14 23 07 07 - Fax: + 32 14 23 07 77
 info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

10-08/1.4.1-fr

SOPRAGLASS V3**Description**

Membrane d'étanchéité bitumineuse avec armature en voile de verre. Surface et sous-face sont pourvues d'un film ou d'un mélange de sable et talc.

Application

Appliqué comme sous-couche dans des revêtements d'étanchéités multicouches ou comme pare-vapeur pour bâtiments avec classe climatique intérieure E1 à E3.

Composition

		SOPRAGLASS V3
Epaisseur		3 mm
Armature voile de verre (g/m ²)	MDV	60
Bitume de surfacage		Bitume
Finition surface		Film ou sable/talc
Finition sous-face		Film ou sable/talc

Caractéristiques

		SOPRAGLASS V3
Epaisseur		3 mm
Résistance à la traction: L (EUtgb) (N/5cm)	MDV	350
Résistance à la traction: T (EUtgb) (N/5 cm)	MDV	200
Allongement à la rupture: L (EUtgb) (%)	MDV	2
Allongement à la rupture: T (EUtgb) (%)	MDV	2
Retrait libre (EUtgb) (%)	MLV	0
Pliage à froid (EUtgb) (°C)	MLV	3
Equivalent de l'épaisseur de diffusion de vapeur (m)	MDV	30
Point de ramollissement (EUtgb) (°C)	MLV	80

MDV = valeur moyenne / MLV = valeur minimale

Emballage

SOPRAGLASS V3	
	3 mm
Dimensions du rouleau (m)	10 x 1
Poids du rouleau (kg)	38
Nombre de rouleaux par palette	30

Mode d'application

	Mode d'application
SOPRAGLASS V3 FF	Soudé
SOPRAGLASS V3 TF	Soudé
SOPRAGLASS V3 FT	Soudé, collé avec colle à froid ou au bitume chaud.
SOPRAGLASS V3 TT	Soudé, collé avec colle à froid ou au bitume chaud.

F = feuille thermofusible / T = mélange sable/talc

Agréments

BENOR

Indications particulières

Hygiène, santé et environnement

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique
Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487