

# SOPRACOL LIQUID

## Description

Sopracol Liquid est une colle à froid prête à l'emploi à base de bitume, de solvants et de fillers minéraux.

## Application

SOPRACOL LIQUID est destiné au collage complet des membranes bitumineuses sablées ou talquées.

Convient très bien pour le collage du SOPRAGUM OPTIMA B1.

Pour collage avec ce type de colle à froid, la sous-face des membranes SOPRAGUM doit avoir une finition en sable/talc.

Ces membranes peuvent également être appliquées sur des membranes bitumineuses existantes.

Convient également pour le collage de membranes sur des isolants revêtus de bitume.

## Caractéristiques

	SOPRACOL LIQUID
Bitume	35%
Solvants	23%
Fillers	36%
Matières adhésives	6%
Aspect	pâte semi-liquide
Masse volumique à 23°C (indicatif)	1150 kg/m <sup>3</sup>
Teneur en extrait sec	75 %
Point d'éclair (ASTM D56)	+ 45°C
Viscosité Brookfield B6V10 à 20°C	750 Po < visco < 800 Po
Température d'application	entre +5°C et +50°C
Inflammabilité	Humide: inflammable Sec: difficilement inflammable

## Emballage

Bidons de 5 et 25 kg

## Stockage

12 mois maximum en emballage d'origine fermé.

## Mise en œuvre

A la spatule.

## Consommation

± 1 kg/m<sup>2</sup>.

## Précautions

Sopracol Liquid est un **produit inflammable**. Conserver à l'écart du soleil et de toute source d'ignition dans un endroit frais et bien aéré. Bien refermer l'emballage après l'usage. Préalablement à l'utilisation d'une flamme nue, il est obligatoire d'éloigner d'au moins 10 mètres tous les bidons, qu'ils soient entamés ou non. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

## Contrôle de qualité

**SOPREMA** attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **ISO 9001/CEN 29002**.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - Belgique  
Tél : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77  
info@soprema.be - www.soprema.be